



SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



HYCOSTIK

КЛЕЙ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОВРОВОЙ ПЛИТКИ И
ПРИКЛЕИВАНИЯ LVT, SPC

- ✓ ПОСТОЯННЫЕ АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА
- ✓ МНОГОКРАТНЫЙ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ
- ✓ ПРИМЕНИМ НА ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ
- ✓ НА ВСЕ ВИДЫ ОСНОВАНИЙ
- ✓ БЕЗОПАСНЫЙ ПРОДУКТ БЕЗ ЗАПАХА



HYCOSTIK

КЛЕЙ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОВРОВОЙ ПЛИТКИ И ПРИКЛЕИВАНИЯ LVT, SPC



ОПИСАНИЕ

Водно - дисперсионный акриловый клей с постоянными адгезионными свойствами, предназначенный для фиксации ковровых и эластичных плиток на абсорбирующие и неабсорбирующие основания, а также для полного приклеивания LVT и SPC только на впитывающие основания. Подходит в качестве фиксации поверх старых покрытий, таких как деревянные полы, ПВХ, резина, полугибкий винил, линолеум, керамика, мрамор и т. д. и на фальшполах любого типа. Позволяет легко снимать и повторно фиксировать плитку (до 5 раз). HYCOSTIK содержит очень низкое количество ЛОС (летучих органических соединений) и классифицирован как EC1 plus немецкой сертификационной организацией GEV.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



Нанесение
С помощью шпателя Lechner n.1,2



Нанесение
С помощью валика



Подходит для использования в помещении



Подходит для полов с подогревом



Подходит для мебели на колесах



Подходит для стен

Время выдержки: пока клей не изменит цвет (для фиксации) / без выдержки (для приклеивания)



Открытое время: без ограничений (для фиксации) / около 30 минут (для приклеивания)

Время до легкой эксплуатации: немедленно (для фиксации) / 12 часов (для приклеивания)

Окончательная полимеризация: немедленно (для фиксации) / 24-48 часов (для приклеивания)



Хранение
12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке



Цвет
Белый



Химическая основа
Акриловая смола в водной дисперсии



Расход
для фиксации: 100-200 г/м²
для приклеивания: 350 г/м²



Температура применения
+10 - +30 °C



Очистка
Водой (пока продукт не высох)



Морозостойкий



Фасовка
5 кг/18 кг

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, чистым, стабильным, сухим, излишне не пыльным, не загрязненным такими продуктами, как масла и воски. Если имеются трещины или разломы, их необходимо заделать. Максимально допустимое содержание влаги:

- Бетонные основания макс. 2,0%; с подогревом 1,7%
- Гипсовые или ангидритные основания макс. 0,5%; с подогревом 0,2%

Перед началом работ произведите замер влажности основания. Поверхности с повышенным пылеобразованием и недостаточно плотные или сильно абсорбирующие основания следует обработать грунтами PRIMER AC PLUS или PRIMER 99 (концентрат). Ангидритовые основания должны быть обработаны в соответствии с инструкциями производителя. Основания с повышенной влажностью 5%(СМ метод) должны быть обработаны подходящими грунтами с функцией создания пароизоляционной мембраны из серии PU, EPOPRIMER (см.тех.лист). Основания с недостаточно ровной или наклонной поверхностью нужно выравнивать с помощью самовыравнивающих наливных полов на цементной основе. В этом случае на последний слой грунта, пока он еще свежий, необходимо насыпать достаточное количество сухого кварцевого песка подходящего размера (0,5 - 1 мм), для фиксации его на поверхности, впоследствии удалив излишки песка, которые не закрепились после высыхания грунта, чтобы гарантировать требуемую адгезию между основанием и самовыравнивающими наливными полами. Основания с подогревом можно только укреплять не создавая пароизоляционную мембрану (при необходимости обратитесь в технический отдел).

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Для фиксации ковровой плитки: тщательно размешайте перед использованием. Нанесите клей на основание с помощью зубчатого шпателя подходящего размера с расходом 150гр/м² (Lechner № 1). На не впитывающие или плохо впитывающие основания можно наносить валиком, после разбавления клея с водой (до 10% от объема). В обоих случаях подождите, пока вода испарится; время ожидания может составлять от 45 минут до 12 часов, в зависимости от температуры окружающей среды, типа основания, количества нанесенного материала и разбавления; вы должны заметить изменение цвета клея от белого до желто-прозрачного, затем положите покрытие на еще влажный клей, и сразу же прикатайте его специальным валиком для удаления воздуха.

Для полного приклеивания LVT, SPC (только на впитывающие основания): используйте шпатель Lechner № 2 с расходом клея 350гр/м² без ожидания времени выдержки (мокрый метод приклеивания). Время для монтажа до 30 минут, в зависимости от температуры окружающей среды, типа основания, количества нанесенного материала. Обратите внимание, если в помещении низкая влажность и высокая температура, то клей начнет застывать быстрее, и наоборот при более низких температурах и высокой влажности открытое время будет увеличено. Как только вы заметите изменение цвета по поверхности монтаж покрытия необходимо завершать.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За несколько часов до укладки извлеките приклеиваемое покрытие из упаковки, разложите его на полу, чтобы уменьшить его натяжение и дать ему акклиматизироваться к рабочей среде. Время нанесения и склеивания, указанное в характеристиках, относится к температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 50%. Храните продукт в помещении с соответствующей требованиям температуре. Избегайте воздействия высоких и низких температур.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта. Хорошо проветривайте помещение во время и после использования, надевайте защитные перчатки и соблюдайте все действующие правила техники безопасности. Не выбрасывайте остаточный продукт в почву, поверхностные воды или стоки. При утилизации продукта соблюдать законодательство страны применения. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Приведенная здесь информация основана на теоретических и практических знаниях компании Lechner. Информация данного технического листа не носит обязательного характера. Просьба обращаться в техническую поддержку с любыми дополнительными замечаниями или вопросами.